



TRELIM 700 INNE

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Trelim 700 er et enkeltlim på polyvinylacetatbasis. Limet har god vedheft til bla. tre og danner en limfug med høy holdfasthet og god varmebestandighet. Bostik Trelim 700 binder hurtig og egner seg like godt til liming uten press, som til kald- og varmpress.

BRUKSOMRÅDE

Bostik Trelim 700 er i første rekke beregnet for liming av tre inne. Til for eksempel fugeliming, liming av listverk, tappliming, finering o.s.v. Limet kan også benyttes til mange andre liminger f.eks liming av cellulosematerialer som f.eks. papp, kartong, trefiberplater mm.

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Materialene må være godt kondisjonert i +18+20 og fugene rene og godt tilpasset hverandre. Fuktighet i treverket ca. 8-12%.
2. Bostik 700 påføres jevnt på en eller begge flater som skal limes. Lim på begge flater gir den sterkeste limfugen.
3. Montering av materialene bør skje innen 0-5 minutter, mens limet fortsatt væter, for så å settes under press.
4. Sett i press og la materialene stå under press til en tilstrekkelig sterk limfuge er dannet. Presset kan utføres i romtemperatur eller ved temperatur opp til max. +60°C. Den presstiden som er nødvendig, avhenger av flere faktorer som treets fuktinnhold, materialets absorpsjonsevne og temperatur etc. Se tabell for noen veiledende opplysninger om presstider.

Type tre	Presstemp.	Presstid	Løst
+20 °C	5 -10 min	Løst	+60 °C
2 - 4 min	Hardt	+20 °C	4 - 8 min
Hardt	+60 °C	3 - 6 min	Ved liming av not og fjær på f.eks laminat /parkett følg alltid material- produsentens anbefaling.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktens innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring:	
Limtype:	Enkellim
Bindemiddel:	PVAc-dispersjon.
Løsningsmiddel:	Vann
Viskositet:	200-240 p (Brookfield RVT spindel 5 / 10 rpm, +20°C)
Farge:	Hvit
Påføringshjelpemiddel:	Valselimspreder, tannet sparkel, pensel etc.
Rengjøring:	Vann innen limet har tørket.
Egenvekt:	1,07 g/cm ³
Tørrstoffinnhold:	47 ± 1 vekts-%
Limforbruk:	150-200g/ m ² .
Fortynningsmiddel:	Vann. Limet må ikke fortynnes.
Brannfare:	Nei
Lagring:	Minst 1 år ved +10-20°C. Beskyttes mot frost.
Egenskaper etter påføring:	
Fuktighetsbestandig:	Klasse D2 iflg. EN 2
Farge:	Opak
Holdfasthetsøkning:	se tabell
Skyvholdfasthet:	se tabell

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

