



## TERRA +

Bangkirai hardvedbord er et eksklusivt terrassebordvirke som er vakkert, tidløst og naturlig holdbart.

Bangkirai, som av og til kalles Kirai, er en svært solid hardved med jevn struktur og mellombrun til rødbrun farge som gir en følelse av luksus. Terrassebord av Bangkirai er perfekt for deg som ikke ønsker å gå på kompromiss med utseende, kvalitet eller naturlig slitestyrke. Med riktig vedlikehold blir ditt nye terrassegulv av Bangkirai bare vakrere med årene.

Terrassebordene er laget av et organisk materiale som har naturlig motstandskraft mot råte uten å være tilsatt giftstoffer. Bangkirai er derfor et ekstra godt valg for steder der mennesker, og ikke minst barn, kommer i direkte kontakt med terrassegulvet.

## SERTIFISERT TRE

Sertifisert tre for bærekraftig og rettferdig skogbruk.



Kärnsund Wood Link leverer miljø- og rettferdighetsertifisert tre. Handel med sertifisert tre øker treråvarens verdi og forbedrer muligheten til ansvarlig skogbruk, noe som er positivt både for miljøet og for menneskene som er avhengige av inntekt fra skogen.

Märket för  
ansvarfullt  
skogbruk

## BANGKIRAI

SHOREA LAEVIS

### PROFILER OG DIMENSJONER

Terrassebord	21 x 145 mm glatt/finrillet
Terrassebord	28 x 145 mm glatt/finrillet
Terrassebord	45 x 145 mm glatt/finrillet
Terrassebord	45 x 201 mm glatt/finrillet
Stolpe	90 x 90 mm med spor

### KORTE FAKTA

- Fallende lengder: 2,45-4,88 m
- Tørket
- Forbruk: ca. 6,7 lpm/kvm
- Sertifisering: FSC® C012031



# BANGKIRAI-TERRASSEBORD

## Montering og oppbevaring

### MONTERING

Anbefalt avstand mellom bjelker er opptil 500 mm for 21 mm terrassebord og opptil 600 mm for 28 mm terrassebord. Monter terrassebordene med minst 6 mm mellom bordene. Sørg for god og kontinuerlig luftsirkulasjon under og gjennom den ferdige terrassen. Bruk en luftspalte på minst 15 mm mot husvegger og rundt faste installasjoner. Ved store tregulv kan det være nødvendig med større luftspalte. Minimumsavtanden mellom bakken og undersiden av terrassebordene er 300 mm. Ved montering av dekkbord skal disse monteres med brede sprang, og avstanden fra det laveste dekkbordet til bakken skal være minst 200 mm. Lag fall ut fra huset med 1 cm per fire meter terrassegulv.

### FESTE BANGKIRAI-TERRASSEBORD

Som skruer til Bangkirai-terrassebord anbefales en A4 syrefast terrasseskrue som er minst 65 mm lang for 21 mm terrassebord og minst 75 mm for 28 mm terrassebord. Forbor med bordiameter som gir skruer frigang, og forsenk for å unngå fliser rundt skruhodet. Forboring skal bare gjøres i terrassebordet, ikke i bjelken under. Skru alltid terrassebordet helt ferdig før du begynner å feste neste bord.

Bangkirai-terrassebord leveres med beskyttende voks på endene for å motvirke sprekker under lagring. Ved montering skal bordene endekappes, slik at de får riktig vinkel, og slik at bord med beskyttende voks og eventuelle sprekker som har oppstått under tørkingen, ikke monteres på terrassen.

Tre beveger seg avhengig av fuktighetsinnholdet. Terrassebord som er tørre, blir bredere når de utsettes for fuktighet, og det motsatte gjelder for terrassebord som ikke er tørket. Kontroller alltid bredden på bordet før montering. Bord som ikke oppfyller spesifikasjonen, krever større luftspalte ved montering.

### OVERFLATEBEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

Spyl gulvet med vann etter legging for å minimere risikoen for at stålrester fra bits og skruer forårsaker flekker som ikke kan fjernes. Det er ikke nødvendig å behandle Bangkirai, og hvis man ikke gjør det, blir terrassebordene etterhvert sølvgrå. Da vil de naturlige fargevariasjonene også utjevne seg. Terrassebordene kan reagere med smuss som ligger på overflaten, og det kan føre til flekker. Rengjør terrassegulvet regelmessig på en så skånsom måte som mulig. Ikke bruk høytrykksspyler.

### OPPBEVARING

Oppbevar trevirket på et svalt sted på flatt underlag, beskyttet mot direkte sollys. Dekk treverket og sørg for god ventilasjon samt at treverket ikke er i kontakt med bakken. For å unngå større bevegelser i materialet før montering bør man ikke fjerne båndet på pakken før treverket skal monteres. Trevirket må heller ikke lagres i for tørt miljø.

### TREMATERIALE OG SORTERING

Bangkirai terrassebord av hardved er laget av et naturlig materiale, og derfor kan det forekomme mindre defekter som merker etter insekter, buer, skjevhet, sprekker, flekker og fargevariasjon. Hvert terrassebord har et unikt utseende, og eventuelle flekker samt variasjoner i fargetoner jevner seg ut over tid. Enkelte bord eller mindre deler av et parti kan oppfattes som ru på overflaten. Dette korrigeres enkelt med lett pussing med fint sandpapir på en slipekloss eller slipemaskin. I nærheten av basseng kan det oppstå en reaksjon mellom tre, salt, klor og skruer som kan føre til oksidering og misfarging rundt festene. Dette er en naturlig reaksjon, og det anses ikke som en mangel. Gjenstander som plasseres på terrassegulvet over lengre tid, kan føre til misfarging på grunn av manglende ventilasjon under gjenstanden. Det kan forekomme mindre defekter, for eksempel noen få partier som ikke er høvlet like mye, samt merker etter transport og emballasje.

### RESIRKULERING

Rester av Bangkirai-terrassebord skal sorteres som treavfall.

### TILBEHØR

Kärnsund tilbyr skruer, tilbehør og verktøy som er spesialtilpasset for montering av terrassebord av hardved.



DU FINNER TILBEHØR PÅ – [www.karnsund.se/tilbe](http://www.karnsund.se/tilbe)