

BUTINOX OLJEBEIS

Produkttype:

Butinox Oljebeis er en transparent oljebeis med lang holdbarhet for utvendig kledning. Forbehandling med grunning er ikke nødvendig. Butinox Oljebeis har råtebeskyttende egenskaper, og inneholder spesialoljer som trenger godt inn i treverket for å motvirke oppsprekking. Inneholder film-konserverende middel mot svertesopp og alger. Gir ingen fiberreisning.

Bruksområder:

Butinox Oljebeis benyttes på ubehandlet og tidligere beisede og/eller grunnede flater, høvlet, uhøvlet og trykkimpregnert treverk.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting. Kledning som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker stålborstes/slipes lett. Gammel værslitt beis stålborstes eller slipes. Værslitt treverk slipes ned til friskt treverk. Fjern løse trefibre. Skitne flater rengjøres med Butinox Kraftvask. Butinox Sopp- og algedreper påføres.
Bruksmåte:	Butinox Oljebeis skal ikke tynnes. 2 strøk er som regel tilstrekkelig på uhøvlet treverk, mens høvlet treverk påføres minimum to strøk. Forbehandlede flater ferdigbehandles med Butinox Oljebeis. På gammel intakt beis påføres 1–2 strøk; på værslitt underlag 2 strøk. Stryk 2–3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Husk å mette endeveden (flere strøk vått-i-vått).
Påføringsmetode:	Pensel og rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
Anbefalt forbruk:	5–8 m ² /litr. pr strøk på uhøvlet; 10–12 m ² /litr. pr. strøk på høvlet treverk.
Viskositet:	70 KU; 4.–7.000 cP (Brookf. 5–5)
Litervekt:	0,92
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 52
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: Ca. 24 timer
Data for høytrykkssprøyte:	Dyse: 0,015" Viftevinkel: 65–80 ° Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm ²
Tynning / rengjøring:	Scanox White Spirit.

Emballasje / baser:	3 og 10 ltr. C-, Gul og Rød transparent base.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og oljerester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Omrøres før bruk. Butinox Oljebeis kan lagres og brukes i minusgrader, på tørt og rimfritt underlag. Dugg på halvtørr beis kan gi mattskjolding; sol på halvtørr beis kan gi solblæring. Gamle linoljeholdige underlag kan gi linoljeblæring. Forskjellige underlag kan gi fargeavvik. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebryttes før bruk. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 400 g/l VOC.
Revisjonsdato:	16.02.11