

## BUTINOX INTERIØR PANEL, DØR, VINDU 15

### Produkttype:

Butinox Interiør Panel, Dør, Vindu 15 er en silkematt, akrylbasert, meget luktsvak spesialmaling for treverk, for innvendig bruk. Butinox Interiør Panel, Dør, Vindu 15 har god heft- og dekkevne. Malingen er en penselkvalitet. Malingen gulner ikke, og gir en slitesterk, hard og vaskbar overflate.

### Bruksområder:

Butinox Interiør Panel, Dør, Vindu 15 benyttes til mellom- og toppstrøk på lister, panel, dører, vinduer, møbler og innredninger.

### Tekniske data:

<b>Forbehandling:</b>	Underlaget må være rent og tørt. Flatene vaskes med Butinox Interiørvask. Flatene nedmattes og avstøves. Harde og blanke underlag grunnes med Butinox Interiør Heftgrunn for Vegg og Panel. Nytt treverk, gulnet treverk og underlag misfarget med sot eller nikotin grunnes med vanntynnet Kvist- og sperregrunning. Sår og spikerhull sparkles med Scanox Sparkel for Treverk og slipes ned.
<b>Bruksmåte:</b>	Røres om før bruk. Påføres jevnt og fyldig. Unngå å gå tilbake i halvtørr maling. Påfør 2 strøk.
<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rull eller lavtrykksprøyte. Benytt anbefalt verktøy for vanntynnbare malinger.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	8–10 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk.
<b>Viskositet:</b>	110 K.U., 200 cP
<b>Litervekt:</b>	1,25
<b>Volumtørrestoff (i %):</b>	Ca. 38 %
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Støvtørr: Ca. 1 time Overmalbar: Ca. 4 timer Brukstørr: 24 timer. Full styrke etter ca. 3 døgn. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Silkematt (15)
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Rengjør med vann, samt Butinox Penselrens ved behov.
<b>Emballasje/baser:</b>	0,75 ltr. og 3 ltr. Hvit, A-, B- og C-base
<b>Avfallshåndtering:</b>	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk.  For å unngå eventuell nyanseforskjell bør bokser med ulike

produksjonsnummer blandes før bruk. Baser skal fargebrekkes før bruk. Malingen skal ikke tynnes.

### Ytterligere informasjon:



Det er utarbeidet HMS- og FDV datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 80 g/l VOC.

Produktet tilfredsstillter kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

Revisjonsdato:

04.07.14