
BUTINOX OLJEDEKKBEIS

Produkttype:

Butinox Oljedekkbais er en høykvalitets tiksotrop oljedekkbais med god vannfasthet og lang holdbarhet. Dekkbais har et høyt tørrstoffinnhold og har god vedheft til underlaget. Butinox Oljedekkbais inneholder filmkonserverende midler mot svertesopp, samt spesialoljer som motvirker oppsprekking. Gir ingen fiberreising på utvendig treverk.

Bruksområder:

Butinox Oljedekkbais benyttes til utvendig treverk hvor man ønsker et dekkende utseende, men med en avdempet trestruktur. Anbefales på nytt grunnert, tidligere beiset el. dekkbeiset treverk. Benyttes også på trykkimpregnert, grunnert treverk.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting med Butinox Oljegrunning. Kledning som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker børstes med kardask/slipes lett. Gammel værslitt beis/dekkbeis stålørstes eller slipes. Værslitt treverk slipes ned til friskt treverk. Fjern løse trefibre. Skitne flater rengjøres med Butinox Kraftvask. Butinox Sopp- og algedreper påføres. Bart og tidligere værslitt treverk skal grunnert med Butinox Oljegrunning etter forbehandlingen.
Bruksmåte:	Butinox Oljedekkbais skal ikke tynnes. Forbehandlede (grunnerte) flater ferdigbehandles med 2 strøk Butinox Oljedekkbais. På gammel intakt beis påføres 1–2 strøk. Stryk 2–3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Husk å mette endeveden (flere strøk vått-i-vått).
Påføringsmetode:	Pensel og rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
Anbefalt forbruk:	5–8 m ² /litr. pr. strøk på uhøvlet; 10–12 m ² /litr. pr. strøk på høvlet treverk.
Viskositet:	220 cP (Hvit) (Cone&Plate)
Litervekt:	1,22 (Helhvitt)
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 54
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: Ca. 24 timer
Data for høytrykksprøyte:	Dyse: 0,38–0,46 mm / 0,015"–0,018" Viftevinkel: 65–80 ° Arbeidstrykk: 150–180 kg/cm ²
Tynning/rengjøring:	Scanox White Spirit.

Emballasje/baser:	3 og 10 ltr. Helhvit. 2,7 og 9 ltr. i A, B, C, Gul, Oker og Oksydrød baser.
Avfallshåndtering:	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Kan lagres og brukes i minusgrader. Omrøres før og under bruk. Dugg på halvtørr dekkbeis kan gi mattskjolding; sol på halvtørr dekkbeis kan gi solblæring. Tjære- og mineraloljebehandlet underlag kan gi misfarging. Underlag med gammel linolje kan gi linoljeblæring. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebrekkes før bruk. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 400 g/l VOC. YL-gr. 2.
Revisjonsdato:	16.02.11