

BUTINOX Tak & Vegg

Produktbeskrivelse

Type

BUTINOX Tak og Vegg er en matt, vanntynnet dispersjonsmaling.

Egenskaper og fordeler

Meget luktsvak, hurtigtørkende maling med god dekk og ingen gulning.

Bruksområde

Benyttes som grunnings- eller toppstrøk på underlag av bygningsplater, glassfiberstrie, papirtapet, sparkel, puss og betong, i tørre rom, hvor kravene til slitestyrke er moderate.

Underlag

På miljø- og vinyltapeter anbefales akrylbaserte **BUTINOX Interiør Klassisk Silkematt, Elegant Matt eller Premium Matt**.



Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (base 2,7 L) og 10 L (base 9 L)
Fås i følgende baser	Hvit/A, B og C.
Brekking	Baser skal fargebrekkes før bruk.
Farger	Hvit
Glansgrad	Matt 05
Volumbasert tørrstoffinnhold	40 ± 2 volum%
Litervekt	1.4
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell.

Påføringsutstyr/-metoder

Rull, pensel eller sprøyte.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysestørrelse 0.017–0.023"

Viftevinkel	40–50°
Trykk ved dyse	150–200 kg/cm ²

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spredeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 – 10	100 – 125	40 – 50

Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal være over +10°C ved påføring.

Rengjøring av søl

Rengjøring med litt såpe og vann.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	Ca. 30 min.
Overmalbar	Ca. 2 timer
Brukstørr	Ca. 24 timer

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Ubehandlet:	Underlaget må være rent og tørt. Grunning: BUTINOX Tak & Vegg Toppstrøk: BUTINOX Tak & Vegg . Påfør 1–2 strøk avhengig av underlag og farge. Påføres fyldig og jevnt.
Tidligere behandlet:	Underlaget må være rent og tørt. Gammel, blank maling rengjøres med BUTINOX Interiørvask og nedmattes med slipepapir. Grunning: BUTINOX Tak & Vegg Toppstrøk: BUTINOX Tak & Vegg . Påfør 1–2 strøk avhengig av underlag og farge. Påføres fyldig og jevnt.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Må være tomt og tørt



Ett av våre tiltak for å redusere vårt miljøfotavtrykk er å bruke resirkulert plast i emballasjen. Dette spennet består av opp til 60 % resirkulert plast (PCR).

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

60644259, 60644260, 60644261, 60644262, 60644263, 60644264

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.