



Den Braven



bedre  
resultater  
gjennom  
kunnskap

## POLYURETANSKUM 1K HÅNDHOLDT SOMMER GJØR-DET-SELV

TDS 5.10 HH; versjon: Versjon: 10.02.2015

**Beskrivelse:** holdbart og raskt herdende 1-komponent isolasjons- og bygnings-skum, utviklet for fylling og tetting av skjøter i byggekonsruksjoner. Skummet herder ved påvirkning av luftfuktighet og underlag.

**Bruksområder:** fikserer vindus- og dørrammer, vinduskarmer, terskler, persiener/markiser, vinduslemmer/skodder, porter. Fyller hulrom i bærerør, kabler eller transitter i vegger og tak. Isolerer vann-, ventilasjons- eller oppvarmingsystemer. Tetter skjøter eller mellomrom på tak.

**Skjøtedesign:** bredere skjøter og skjøter dypere enn 5 cm skal fylles i flere lag. Ventetid mellom applikasjonene er 15-30 minutter. Spray på litt vann før hver applikasjon.

**Bruksanvisning:** minimum bokstemperatur +15 °C (ideelt +20 °C). Rist godt før bruk (ca. 20- 30 ganger). Skru adapteren godt til på ventilen. Snu opp ned (korrekt arbeidsposisjon) og trykk på adapteren. Fyll skjøtene med ca. 50 %. Påfør skum på skjøter som ikke er bredere enn 4 cm og ikke dypere enn 5 cm. Større skjøter må fylles lagvis med 20 minutters pause mellom hvert lag. Etter påføring må hvert skumlag sprayes med vann. Ved gjennomherding kan du fjerne overskytende skum.

**Klargjøring av overflate og overflatebehandling:** behandlede overflater må være rengjorte og fettfrie. Fukt skjøtene godt før bruk. Gulvtepper, gulvdekk og møbler må dekkles med papir eller plastfolie. Ferskt skum kan fjernes direkte med PUR Cleaner. Ferske skumrester kan fjernes med Universal PU-skum eller med spesialkluter for hender, verktøy og overflater. Herdet skum kan fjernes manuelt. Små rester av herdet skum kan fjernes med Den Braven PUR-Kill. Skal males eller overflatebehandles med gips eller akrylbasert tetningsmiddel ettersom det ikke er UV-bestandig.

**Begrensninger:** anbefales ikke for påføring på overflater senket i vann, fylling i lukkede rom og på overflater med en bredde på mer enn 4 cm. For skjøter som er større enn 4 cm kan skummet påføres i suksessive lag etter at det forrige laget er herdet.

Limer ikke til silikon, PTFE, polyetylen, polypropylen og fettete eller oljete overflater. Skummet gir en fuktspærre, men over tid vil små vannmengder migrere gjennom skummet.

### Tekniske data:

Basis:	Polyuretan		
Uten H(CFK)			
Arbeidstemperatur:	+15 °C ÷ +35 °C		
Bokstemperatur	Min. 15 °C		
Tetthet (ISO 7390):	19÷35 kg/m <sup>3</sup>		
Utbytte av herdet skum:	750 ml	500 ml	300 ml
Utvidelse av sammenføyning 4x4 (vinduer og dørrammer)*, liter:	19÷27	10÷15	7÷9
Fri ekspansjon (fylling av hull)*, liter:	25÷33	15÷20	9÷12
Berøringstør etter*:	10÷15 min.		
Tilskjæringstid*:	60÷100 min.		
Herdetid*:	5÷24 timer		
Temperaturbestandighet under transport	opptil -15 °C		
Temperaturbestandighet etter herding:	-40 ÷ +90 °C		
Lukkede celler:	ca. 70 %		
Isolasjonsverdi:	25÷30 mW/mK (DIN 52612)		
Brannklassifisering	B3(DIN 4102-1); F (EN-13501-1)		

\* laboratorieforhold, +23 °C; R.H. 55 %

**Merknad:** tilskjærings- og herdetiden avhenger av bruk, temperatur og miljøforhold.



Den Braven



**Farge:** gul

**Emballasje:** metallbokser 300, 500, 750 ml, med strå-adapter.

**Helse- og sikkerhet:** sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

**Holdbarhet:** 18 måneder, i original og åpnet pakning, oppbevares ved temperatur mellom +5 °C og +25 °C. Skal oppbevares i vertikal posisjon med ventilen vendt opp!

**Garanti:** Den Braven garanterer at produktet oppfyller spesifikasjonene innenfor holdbarhetsdatoen.

**Ansvarsfraskrivelse:** informasjonen i dette dokumentet og i alle våre trykte og digitale publikasjoner er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Den Braven kan ikke holdes ansvarlig for misforståelser, unøyaktigheter eller redaksjonelle feil som følge av teknologiske endringer eller forskning mellom dette dokumentets publiseringsdato og datoen produktet blir kjøpt. Den Braven forbeholder seg retten til å foreta endringer av formlene. Før produktet påføres skal brukeren gjøre seg kjent med informasjonen i dette dokumentet og/eller i andre produktrelaterte dokumenter fra Den Braven. Før produktet påføres skal brukeren gjennomføre alle nødvendige tester for å sikre at produktet er egnet for applikasjonen. Påføringsmetode, oppbevaring og transport er utenfor vår kontroll og vårt ansvarsområde. Vi fraskriver oss ethvert ansvar gjennom dette produktbladet. Leveringer utføres kun i henhold til våre leverings- og betalingsvilkår. Den detaljerte informasjonen i dette tekniske databladet er basert på indikasjoner og er ikke uttømmende.