
BUTINOX OLJEGRUNNING

Godkjent iht. BPD under produkttype PT8, Treimpregneringsmidler: Godkj.nr. NO-2011-0007

Produkttype:

Butinox Oljegrunding er en upigmentert oljegrunding for utendørs treverk. Grundingen kan benyttes på både høvlede og uhøvlede flater. Butinox Oljegrunding inneholder aktivt filmkonserverende sopp- og algehindrende middel, og inneholder i tillegg effektivt biocid mot råtesopp. Produktet motvirker angrep av råtesopp. Oljegrundingen gir meget god vedheft for toppstrøket, og er vannavvisende.

Bruksbetingelser: Under påføring må jord tildekkes. Må ikke brukes nær overflatevann. Avrenning til overflatevann må forhindres. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med vann eller jord. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller fôr.

Butinox Oljegrunding kan påføres hele året. Butinox Oljegrunding bør snarest mulig viderebehandles med et toppstrøk, men kan stå i opptil 1 måned før toppstrøket påføres.

Bruksområder:

Butinox Oljegrunding skal benyttes på nytt, ubehandlet eller nedslitt tidligere behandlet utendørs treverk. Det er viktig at nytt, utvendig treverk alltid settes inn med oljegrunding som første strøk. Det anbefales viderebehandling snarest mulig og senest innen 1 mnd., med beis, dekkbeis eller maling.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være fast, rent og tørt. Ubehandlet kledning som har stått lengre enn 3 uker stålborstes/slipes lett. Nedbrutt beis eller maling skrapes/slipes ned til friskt treverk. Nedbrutt treverk slipes ned til friskt treverk. Løse trefibere må fjernes. Skitne flater rengjøres med Butinox Kraftvask og behandles med Butinox Sopp- og algedreper.
Bruksmåte:	Nytt treverk behandles før, eller umiddelbart etter oppsetting, med ett strøk Butinox Oljegrunding. Gammelt bart, eller nedslitt, tidligere behandlet underlag, grunnes med Butinox Oljegrunding etter forbehandling. All endeved må mettes grunding; 3–4 strøk, vått-i-vått. Det grunnede treverket bør ferdigbehandles snarest mulig. På høvlet treverk anbefales et tynt strøk Butinox Oljegrunding. Butinox Oljegrunding skal trekke inn i treverket og ikke danne film.
Påføringsmetode:	Pensel. Skal ikke sprøytes.
Anbefalt forbruk:	4–7 m ² /l pr. strøk på uhøvlet; 9–11 m ² /l pr. strøk på høvlet treverk. Maksimalt forbruk (4 m ² /l) må ikke overskrides.
Viskositet:	17 sek. (EN 535-3)
Litervekt:	0,92
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 30

Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: Ca. 24 timer
Tynning/rengjøring:	Skal ikke tynnes / Scanox White Spirit; deretter såpe og vann.
Emballasje/baser:	2,7 og 9 ltr. Upigmentert, klar.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og oljerester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Produktet kan lagres og brukes i minusgrader. Omrøres før og under bruk. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Kun til utendørs bruk.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 750 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 750 g/l VOC. Godkjenningsbrev som Biocidprodukt under PT8 kan sendes på oppfordring. Kontakt info@scanox.no
Revisjonsdato:	11.03.2013