

TEKNISK INFORMASJON

TOPFLEX Primer / grunning



TOPFLEX er en fuktsperre, heftbro og grunningsvæske. TOPFLEX er vannavviser iflg. BVN. TOPFLEX er en vannfast og elastisk akryldispersjon. Den er tilsatt farge for at det skal være lettere å se hvor den er påført etter tørking.

TOPFLEX er ideell som grunning for sementbaserte flisemørtler, f.eks. TOPCRETE, eller for smøremembraner som f.eks. ADDA MEMBRAN, KOMBIFLEX og KVIKKFLEX. TOPFLEX hindrer at fukten trekkes ut av flisemørtelen. Den er velegnet som grunning på gips-, fiber- og sponplater samt som grunning for å oppnå full vedheft til underlag av gamle fliser, vinyl etc. Beregnet kun til innendørs bruk.

BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Underlaget må være rent, tørt og fettfritt.
- Blanding:** TOPFLEX brukes ublandet på gips-, fiber- og sponplater. Til grunning på sugende underlag av betong eller puss bør TOPFLEX blandes med vann i forholdet 1:2
- Påføring:** Påføres underlaget med kost eller rull. Minimum 5°C i luft/underlag. Straks grunningen kjennes tørr, kan montering av fliser påbegynnes. (ca 15 min. ved 20°C) Som grunning for selvjevnende flytsparkel bør den tørke minst en time.
- Rengjøring:** Redskap rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. Herdet TOPFLEX fjernes med lynol.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

Adda

Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
Fax: 32 26 09 98
www.adda.no

start

TEKNISKE DATA

Fysikalske egenskaper som dispersjon:

Farge/form:	Grønn væske
Viskositet ved 23°C:	ca. 0,2 Pa.s
pH-verdi:	7 – 9
Tetthet:	ca. 1,02 g/cm ³
Frostbestandighet:	Tåler ikke frost
Min. filmdannelsestemperatur:	< 5°C

Fysikalske egenskaper som tørrfilm:

Tetthet:	1,08 g/cm ³
Overflate:	Hard, noe klebrig
Fleksibilitet:	God
Brannfare:	Ingen
Aldringsbestandighet:	God
Lysbestandighet:	God

Helsefaremerking: Kreves ikke. Sørg for god utlufting ved bruk av større mengder

YL – merking: Kreves ikke. Inneholder ikke løsemidler

Brukstemperatur: Ned til 5°C

Blanding: Ufortynnet. 1 : 2 ved grunning av betong/puss

Forbruk: Ca. 0,1 kg/m²

Tørketid: 15 – 60 minutter v/20°C

Rengjøring: Umiddelbart med vann. Herdet TOPFLEX fjernes med lynol.

Emballasje: 1 kg boks – 5 kg spann – 10 kg kanne

Lagring: 12 mnd. ved frostfri lagring i uåpnet emballasje